

PRIMAGLAS G200 S4

OPIS I ZASTOSOWANIE

Asfaltowa zgrzewalna papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Wkładka nośna – tkanina szklana

Strona wierzchnia – gruboziarnista posypka mineralna

Strona spodnia - folia

Sposób montażu – zgrzewanie na całej powierzchni

Grubość – 4,2mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość / szerokość rolki	7,5/1[m]
Ilość rolek na palecie	23 [szt.]
Grubość lub Masa produktu	4,2 [mm]
Wkładka osnowy	tkanina szklana 200 [g/m ²]
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne / poprzeczne	1000 [N/50mm] / 1200 [N/50mm]
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłużne / poprzeczne	2 [%] / 2 [%]
Giętkość w niskich temp.	≤-15°C
Temp. mięknienia	≥90°C
Zastosowanie	warstwa nawierzchniowa
Technologia układania	zgrzewanie całą powierzchnią
Górna warstwa	gruboziarnista posypka mineralna
Dolna warstwa	folia
