



d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerp - Belgium
Tel. +32.3.248.30.00 - Fax. +32.3.248.37.77

POLYGUM SEP 4500 AR

Mec 10 m

PC 01560718



Membrana wodochronna, składająca się z osnowy poliestrowej, pokrytej bitumem elastomerowym.

WYKOŃCZENIE :

- strona wierzchnia pokryta warstwą mechanicznie wtłaczanej posypki w kolorze zielono-szarym, pas zakładu (8 cm) zabezpieczony cienką folią PP
- strona spodnia zabezpieczona folią termotopliwą.

ZASTOSOWANIA :

Głównie jako warstwa wierzchnia.

SKŁAD :

Zbrojenie (osnowa) : nietkany poliester 180 g/m²
Masa pokryciowa : bitum elastomerowy składający się z $\pm 88\%$ bitumu oraz $\pm 12\%$ związku styren-butadien-styren (SBS)

MOCOWANIE:

- metodą zgrzewania

PARAMETRY TECHNICZNE: (wartości średnie)

- | | | |
|--|-----------|----------|
| - siła zrywająca (EN 12311-1) | wzdłuż | : 800 N |
| | w poprzek | : 550 N |
| - wydłużenie przy zerwaniu (EN 12311-1) | wzdłuż | : 45 % |
| | w poprzek | : 45 % |
| - elastyczność w niskich temperaturach (EN 1109) | | : - 20°C |
| - punkt mięknięcia (R&B) (EN 1427) | | : 120 °C |
| - odporność na rozdzieranie(EN 12310-1) | wzdłuż | : 180 N |
| | w poprzek | : 180 N |
| - współczynnik dyfuzji pary [μ] (EN 1931) | | : 20 000 |

WYMIARY:

- | | |
|-----------------------|-------|
| - Długość rolki: | 10 m |
| - Szerokość rolki: | 1 m |
| - Średnia waga rolki: | 47 kg |

