



VINITEX METAL

OPIS

Profil z galwanizowanej blachy pokrytej warstwą niebrojonego PCV

ZASTOSOWANIE

Wykonywanie połączeń systemowych z membraną dachową PCV VINITEX zgodnie z zaleceniami i projektem

WŁAŚCIWOŚCI

Odporność na warunki atmosferyczne

Doskonała odporność na korozję

Doskonała odporność na wilgoć

Doskonała elastyczność przy zginaniu

Systemowy zgrzew z membraną dachową VINITEX

PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Nazwa produktu	VINITEX METAL
Wielkość arkusza	1 m x 2 m
Skład	Warstwa 500-1200 μ , warstwa klejąca (5-7 μ), Stal galwanizowana Dx51D+Z275 zgodnie z normą EN 10142, epoxy primer (5-7 μ)
Opakowanie	25 szt. w opakowaniu

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

OPIS	METODA BADANIA	JEDNOSTKA	
Grubość całkowita	ECCA T1	μ	50-1200
Odporność na szybką deformację	EECA T5	J	18 bez rozwarstwienia
Składanie T	ECCA T7		bez pęknięć lub rozwarstwienia
Starzenie pod wpływem ciepła	ECCA 13	godziny	500 ; 120°C
Odporność na ścieranie TABER	ECCA T16	mg	<20 1000 cykli

TEXSA, S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższych danych, bez wcześniejszego powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowości spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu. Wartości podane w karcie danych technicznych odpowiadają średnim wartościom otrzymanym podczas testów przeprowadzonych w laboratorium.



MONTAZ

- Montaż systemu VINITEX musi zostać przeprowadzony przez wykwalifikowany personel
- Podłoże musi być czyste i wolne od substancji obcych
- Membrana VINITEX może być zgrzewana na gorąco bezpośrednio do powleczonej PCV blachy

Właściwe zgrzewanie jest uzależnione od warunków atmosferycznych, warunków sprzętowych (temperatura, ciśnienie, szybkość pracy) oraz powierzchni membrany, tak więc sprzęt powinien być wyregulowany w celu osiągnięcia najwyższej jakości zgrzewanych elementów

- Należy pozostawiać 3 mm odległości między kolejnymi kawałkami profilu.

Przedstawiciel w Polsce:

SEBAN Sebastian Herbut
ul. Dębowa 3
59-500 Złotoryja
tel. +48 662 033 779
biuro@seban.com.pl
www.seban.com.pl