

KARTA TECHNICZNA

Versico V150 primer

OPIS PRODUKTU

Grunt V150 primer jest produktem na bazie rozpuszczalników przeznaczonym do jednoczesnego oczyszczania i gruntowania powierzchni membran Versigard EPDM przez aplikację taśmy Versico polybacking lub innych taśm klejonych przy pomocy wałka.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI

Kolor	Brązowo oliwkowy
Składnik podstawowy	Syntetyczna guma
Składniki stałe	18%
Punkt zapłonu	4.4°C
VOC (lotne związki)	727 g/litr
Okres przydatności do użycia	9 miesięcy
Przeciętna waga	0,9 kg/litr

UWAGI I OSTRZEŻENIA

1. Ten produkt jest **łatwopalny**. Podczas używania i przechowywania należy go trzymać z dala od wysokich temperatur, płomieni czy iskiei.
2. Opakowanie powinno być zamknięte gdy produkt nie jest używany. Gruntu nie wolno stosować w zamkniętych i słabo wentylowanych powierzchniach. Należy unikać wdychania oparów, kontaktu ze skórą i oczami.
3. Nie wolno wdychać oparów. Wiadro z klejem należy zamykać w trakcie przerw w pracy. Należy dbać o właściwą wentylację. W przypadku wdychania oparów należy wyjść na świeże powietrze. Przy problemach z oddychaniem należy podać tlen i skontaktować się z lekarzem. W czasie nakładania kleju unikać wyziewów pyłu z wentylatorów. Nie wolno otwierać i mieszać kleju przy wlotach świeżego powietrza. Po zakończeniu pracy wiadro z klejem należy dokładnie zamknąć, a w razie potrzeby uszczelnić.
4. W przypadku połknięcia **nie wolno prowokować wymiotów** i należy natychmiast wezwać lekarza.
5. W trakcie stosowania gruntu V150 należy używać chemoodpornych rękawic (gumowane), w celu uniknięcia barwiących i drażniących składników.
6. Zawartość puszek należy dokładnie mieszać (w trakcie używania co 15-20 minut), gdyż zawarte w impregnacji pigment mają tendencję do osiadania. Tylko dokładnie wymieszaną zawartość można stosować do gruntowania. Nie wolno do rozcieńczacza, gdyż spowoduje to obniżenie parametrów produktu.
7. Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może skrócić okres przydatności kleju do użycia. Zaleca się składowanie Versico V150 w temperaturach poniżej 15°C i podgrzanie go do temperatury pokojowej przed użyciem.
9. Pojemnik należy trzymać szczelnie zamknięty, zamykać w trakcie przerw w pracy i chronić przed dostaniem się wilgoci do pojemnika. Raz otwarty w wilgotnym środowisku może zwulkanizować a jego konsystencja przeobrazi się w żel w ciągu kilku dni. Konieczne może być uszczelnienie zamkniętej puszek uszczelką gumową lub silikonem.
10. W trakcie wysychania środka gruntującego (zaraz po jego użyciu) na jego powierzchni może dochodzić do skroplenia wody przy temperaturze powietrza zbliżonej do punkt rosy. Jeśli do tego dojdzie należy natychmiast przerwać nakładanie środka. Kiedy warunki pogodowe ulegną poprawieniu umożliwiając klejenie, wcześniej zagruntowane powierzchnia musi wyschnąć , a następnie należy ją ponownie zagruntować.

KARTA TECHNICZNA

Versico V150 primer

11. Należy przejrzeć kartę bezpieczeństwa gruntu VERSICO V150 PRIMER zanim się go użyje.

12. Przechowywać bez dostępu dla dzieci.

MIESZANIE

Należy mieszać minimum 5minut, do rozpuszczenia osiadłych składników i uzyskania jednorodnego koloru.

WYDAJNOŚĆ

Wydajność gruntu V150 primer (około 23 m²) uzyskuje się po właściwym nałożeniu na dobrze przygotowaną powierzchnię standardowej membrany Versigard EPDM. Wydajność ta może wzrosnąć nawet do 42 m² w przypadku fabrycznie oczyszczonej membrany Verigard Kleen.

NAKŁADANIE

1. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia za pomocą szczotki i zmyć wodą.
 - a. Nadmiar talku z powierzchni można usunąć za pomocą szczotki lub suchej szmatki.
 - b. W przypadku silnie zabrudzonej powierzchni konieczne może być zmycie jej czyszczywem W-Membrane Cleaner. Może to być konieczne w przypadku membran narażonych na warunki atmosferyczne od kilku tygodni.

uwaga: podczas czyszczenia i gruntowania należy używać odpowiednich rękawic (gumowanych).

2. Grunt należy dokładnie wymieszać do rozpuszczenia się wszystkich osadów na dnie.

3. Nakładanie gruntu **Versico V150 primer**

Grunt nakłada się za pomocą czystej szmatki lub wałka malarskiego. Należy przemyć część membrany (tam gdzie będą nakładane: taśma Secure polybacking, niewzmocniona taśma obróbkowa PS Flashing, zwulkanizowana taśma vulcanized EPDM strip, lub uszczelniacz EPDM) kolistymi ruchami, dociskając do powierzchni, nakładając jednorodną cienką warstwę. Prawidłowo oczyszczona/zagruntowana powierzchnia powinna mieć jednorodny kolor na całej powierzchni, bez zacieków, smug i pęcherzy.

uwaga: użycie zwiększonej ilości gruntu nie zwiększy przyczepności taśm: Secure polybacking, PS Flashing, vulcanized EPDM strip, lub uszczelnacza EPDM do membrany. Należy użyć odpowiedniej ilości gruntu aby uzyskać 100% pokrycie powierzchni na którą będzie nakładana taśma lub klej.

4. Należy pozostawić nałożony grunt V150 do wyschnięcia, taka by nie brudził czystego palca przy dotyku. Aplikację taśm: Versico polybacking, Versico polyback uncured PS flashing, PS vulcanised EPDM strip lub uszczelnacza EPDM należy rozpocząć jak najszybciej, aby uniknąć ewentualnego zakurzenia się zagruntowanej powierzchni i uniknięcia słabszej przyczepności w niższych temperaturach.
5. Należy dokończyć klejenia lub obróbki zgodnie z instrukcją techniczną systemów dachowych Carlise

- * Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.
- ** Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlise.

Należy dokonywać aplikacji wg najbardziej aktualnej wersji zarówno karty technicznej jak i instrukcji aplikacji. Obie dostępne w siedzibie Roofmart Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ulicy Giełdowej 12

Wrocław: 07/01/2013