

## KARTA TECHNICZNA

## Water Cut-Off Mastic

**INFORMACJE OGÓLNE**

Water Cut-Off Mastic jest jedno-komponentowym, samo-zwilżającym się uszczelniaczem o niskiej lepkości na bazie mieszanki butylu. Został on zaprojektowany do stosowania w dachowych systemach hydroizolacyjnych. Jest on głównie używany jako środek uszczelniający różne membrany i stosowany gdy są one zakończone uszczelką zaciskową. Water Cut-Off Mastic jest wyjątkowo lepkim materiałem i taki pozostaje po użyciu w końcówkach zaciskowych.

**TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI I CHARAKTERYSTYKI**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Kolor                        | Szary                      |
| Składniki stałe              | 80%                        |
| Punkt zapłonu                | 4°C ( zamknięty pojemnik ) |
| Temperatura pracy            | -40°C to 93°C              |
| Waga netto tuby 0,326 l      | 0.417 kg                   |
| Ciężar właściwy              | 1.29                       |
| Lepkość, Brookfield          | 1.320000 cps               |
| Niskie temperatury           | doskonała elastyczność     |
| Opakowanie                   | 10 tub w kartonie          |
| Czyszczenie                  | W-Membrane Cleaner         |
| Okres przydatności do użycia | 1 rok, nieotwarty pojemnik |

**UWAGI I OSTRZEŻENIA**

1. Przed użyciem należy zapoznać się z poniższą kartą charakterystyki.
2. Water Cut-Off Mastic jest **PALNY**: zawiera rozpuszczalniki, które grożą pożarem i eksplozją w przypadku narażenia ich na wysokie temperatury, płomień czy iskry. Należy przechowywać go z dala od źródeł wysokich temperatur, płomieni czy iskier. Nie wolno palić papierosów podczas jego aplikacji. Nie wolno go używać w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach. Odparowujące składniki lotne są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się przy podłodze zwiększając ryzyko wybuchu. W czasie transportu na opakowaniu należy umieścić czerwoną ostrzegawczą naklejkę.
3. Nie wolno wdychać oparów. Opakowanie z uszczelniaczem należy zamykać w trakcie przerw w pracy. Należy dbać o właściwą wentylację. W przypadku wdychania oparów należy wyjść na świeże powietrze. Przy problemach z oddychaniem należy podać tlen i skontaktować się z lekarzem.
4. W przypadku połknięcia **NIE WOLNO PROWOKOWAĆ WYMIOTÓW** i należy natychmiast wezwać lekarza..
5. Unikać kontaktu z oczami. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych lub gogli. Przy zabrudzeniu oka klejem należy je płukać przez min. 15 minut pod bieżącą wodą a następnie skontaktować się z lekarzem.
6. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku zabrudzenia ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem.  
**Uwaga:** W celu ochrony rąk należy stosować odpowiednie rękawice ochronne (gumowane).
7. **NIE UŻYWAĆ** jako klej cementowy lub zewnętrzny uszczelniacz.
8. Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może wydatnie skrócić okres przydatności kleju do użycia. Zaleca się składowanie w temperaturach poniżej 15°C, i podgrzanie do temperatury pokojowej przed użyciem.
9. W trakcie aplikacji podczas niskich temperatur, wysokiej wilgotności, ulatnianie się rozpuszczalników może być mocno zredukowane powodując nieznaczne spuchnięcie membrany.
10. **Przechowywać bez dostępu dla dzieci.**

Roofmasters Sp. z o.o.

ul. Giełdowa 12 (hala nr 3), 52-438 Wrocław

Tel.: +48 71 334 03 02 - Fax: +48 71 334 03 04

E-mail: info@roofmasters.pl – Web: www.roofmasters.pl

## KARTA TECHNICZNA

# Water Cut-Off Mastic

### **WYDAJNOŚĆ**

3 m z tuby używając 11 mm pasków.

### **APLIKACJA**

1. Wszystkie powierzchnie, które mają być uszczelnione za pomocą Water Cut-Off Mastic muszą mieć kamienne, metalowe lub szklane podłoże. Powinny być pozbawione wilgoci, oleju, brudu oraz innych obcych materiałów.
2. Położyć 11mm pasek uszczelnacza Water Cut-Off Mastic pomiędzy podłożem a brzeg membrany.
3. Nałożyć właściwe wykończenie materiału i zacisnąć, aby zapewnić stały ucisk uszczelnacza Water Cut-Off Mastic.

- \* Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.
- \*\* Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlise.

Należy dokonywać aplikacji wg najbardziej aktualnej wersji zarówno karty technicznej jak i instrukcji nakładania. Obie dostępne w siedzibie Roofmart Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ulicy Giełdowej 12.

Wrocław 07/01/2013